

LEETARDER A200

ریتاردر برای رنگرزی اکریلیک با رنگ های کاتیونیک

پایه شمیایی: ترکیبات آمونیوم

خاصیت یونی : کاتیونیک

شکل ظاهری : مایع زرد رنگ

خواص

- سازگار با مواد نانیونیک و کاتیونیک
- قدرت یکنواخت کنندگی با افزایش سولفات سدیم افزایش می یابد.
- پایدار در مقابل اسید، قلیا ، نمک ها و سختی آب

مقدار و محدوده کاربرد

لی تاردر A200 در حین رنگرزی با رنگ جایگزین شده و باعث یکنواختی و رمق کشی کامل می گردد. در مورد رنگ های کاتیونیک که تمایل به تشکیل رسوب دارند افزودن یک گرم بر لیتر لی پرس DEK توصیه می گردد.

- قابل استفاده برای الیاف اکریلیک به شکل الیاف ، فتیله و نخ:

* برای شیدهای روشن	0.75-1.3% وزن کالا
* برای شیدهای متوسط	0.5-1% وزن کالا
* برای شیدهای تیره	0.3-8% وزن کالا

ابتدا لی تاردر A200 را قبل از رنگ به حمام رنگرزی اضافه نموده و سپس PH را با اسید استیک به 5 برسانید. مقدار 0 تا 10% سولفات سدیم اضافه نمایید. پس از 5 تا 10 دقیقه رنگ اضافه شود.

انبارداری : در محیط های سر پوشیده نگهداری شود .

مدت انبارداری: حداقل 12 ماه